

AUTOGEAR POWER MTF 75W-80

Масло для механической трансмиссии

AUTOGEAR POWER MTF 75W-80 - це високоякісна рідина для механічних коробок передач, розроблена для легкових та легких комерційних автомобілів з механічними коробками передач та коробками передач із головною передачею у зборі. Не підходить для трансмісій та редукторів, що вимагають мастил, класу GL-5.

AUTOGEAR POWER MTF 75W-80 створено на основі високоякісної синтетичної базової оливи в поєднанні зі спеціальним пакетом присадок, що забезпечують такі властивості:

- Виняткова термоокислювальна стабільність.
- Чудові змащувальні властивості забезпечують підвищену економію палива.
- Виняткові характеристики при екстремальних навантаженнях.
- Ефективний захист від іржі та корозії.
- Чудова плинність при низьких температурах забезпечує більш плавне перемикання передач низькі температури навколишнього середовища.
- Відмінне зчеплення синхронізаторів із різних матеріалів, включаючи мідні, вуглецеві, бронзові сплави та молібден.

AUTOGEAR POWER MTF 75W-80 перевищує такі критерії якості:

API: GL-4	BMW MTF LT-2	BMW MTF LT-3	BMW MTF LT-4
Ford WSD-M2C200-C	GM 1940182	GM 1940764	GM 1940768
GM 1940004	GM 19259104	Ford WSS-M2C200-D2	MB 235.10
PSA B71 2330	MTF 94	Honda MTF	Honda MTF II/III
Nissan MT-XZ	Nissan MT-XZ TL	Volvo 97308	Volvo 97309
VW G 009 317	VW G 052 171	VW G 052 178	VW G 052 512
VW G 052 527	VW G 052 726	VW G 060 726	VW G 070 726
VW G50	Renault (NFJ/NFP/TRJ/TRT/TRZ)		

Стандартний аналіз	Одиниця	Метод	Ст. значення
Характеристики			
Клас SAE		SAE J306	75W-80
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	862
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	51.2
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.3
Індекс в'язкості		ASTM D2270	165
В'язкість по Брукфілду при -40°C	cP	ASTM D2983	<75000
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>210
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-39

